

STABILITURA

DESCRIZIONE

Premiscelato umido a base di sabbia naturale di fiume vagliata e lavata, grassello di calce ottenuto per spegnimento di calce viva in acqua ed adeguata maturazione.

CAMPI DI IMPIEGO

La STABILITURA può essere utilizzata come finitura di interni su intonaco grezzo nuovo con la tecnica "fresco su fresco". La stabilitura non deve essere applicata su supporti verniciati o inconsistenti e friabili, liberi da polveri, efflorescenze, oli e grassi. Non applicare su calcestruzzo e non superare gli spessori di applicazione di 1,5-2 mm. Per impieghi in esterno può essere resa idraulica con l'aggiunta di ½ kg di cemento per sacco.

DATI TECNICI

Tempo di lav.su laterizio 20/25 min
Spessore mass.applificazione 1,5/2/2,5 mm

PREPARAZIONE SUPPORTI E MODALITA'DI APPLICAZIONE

Le superfici devono essere complanari, uniformi ed umide. Asportare prima dell'applicazione eventuali polveri dovute alla "grattatura" o rabottatura. Per l'applicazione operare come segue: Verificare che il supporto sia umido od eventualmente provvedere ad inumidirlo; Applicare con la spatola metallica in due o più passate incrociando il senso di applicazione. Il materiale così applicato può essere finito con il frattazzo di spugna o eventualmente con la frattazzatrice meccanica, inumidendo se necessario, fino ad ottenere una superficie priva di giunture e sormonti.

FORNITURA

Sacchi di polietilene da 30 Kg

AVVERTENZE

Non mescolare con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare con temperature inferiori a +5 e superiori a +25
Deve essere applicata su di un intonaco che non sia stato posto in opera da più di 48 ore, per evitare una rapida disidratazione della stabilitura stessa.